



COLCYA ACTIV

ACTIVADOR INSTANTÁNEO PARA PEGAMENTO DE CIANOACRILATO

7 buenas razones para utilizar COLCYA ACTIV:

1. COLCYA ACTIV asegura una polimerización rápida de los pegamentos de cianocrilato.
2. Reduce el tiempo de secado.
3. Tiempo de evaporación a 20°C inferior a 30 segundos.
4. Duración de actividad sobre las piezas, 2 minutos.
5. Incoloro, aerosol fácilmente manipulable.
6. Recomendado en los ambientes desfavorables (atmósfera seca o fría).
7. Ideal para asegurar trabajos de encolado y evitar movimientos entre las piezas.

CARACTERÍSTICAS

Ingrediente activo: <1%
 $\text{CH}_3\text{C}_6\text{H}_4\text{N}(\text{CH}_3)_2$ (99% puro)
 Color: transparente
 Olor: característico del disolvente
 Densidad relativa a 20°C: $0,68 \div 0,72$ g/ml
 Punto de inflamación: 0°C
 extremadamente inflamable
 Presión a 20°C: 4/6 bar
 Presión de vapor: 250 hPa (20°C)
 Viscosidad a 25°C: 0.700 mm²/s SIO D445 (ASTM D445)
 Índice de refracción n_{20/D} 1.525 lt.
 (residuo seco)
 Aerosol de 200ml

UTILIZACIONES

Particularmente adaptado para: Colectividades, Industrias, Construcción, Centros educativos.
 Excelente para asegurar las reparaciones en ambientes desfavorables al cianocrilato (atmósfera fría o seca).
 Evita que haya movimientos entre las piezas después de aplicar el pegamento.
 Para el uso sobre materiales inmóviles.

MODO DE EMPLEO

Antes del encolado: Aplicar el activador COLCYA ACTIV sobre una sola superficie y esperar a la evaporación del disolvente, seguidamente, depositar el pegamento de cianocrilato sobre la otra superficie no activada, juntar rápidamente ambas superficies y dejar polimerizar.
 Después del encolado: Utilizable únicamente con pulverización apropiada para endurecer el exceso de cianocrilato. Para conseguir una superficie lisa del cordón de pegamento, pulverizar el activador a una distancia de 30 cm aproximadamente.
 Recomendado su uso en combinación con nuestros pegamentos COLCYA.

PRECAUCIONES DE EMPLEO Y ALMACENAJE

Este producto no es adecuado para adhesivos a base de cloro o productos altamente oxidantes.
 Informaciones complementarias: ver ficha de datos de seguridad.

102026

Las informaciones contenidas en nuestras fichas están basadas en nuestros conocimientos y nuestras experiencias actuales, y son facilitadas a título informativo.
 No pueden en ningún caso comprometernos en cuanto a una mala utilización de nuestros productos.

SOCOMOR, S.A. – División 7 d'Armor

C/ Diesel, nº1 Bis, Nave 8 – Pol. Ind. Sector Autopista – Apdo. Correos nº12

08150 PARETS DEL VALLES · BARCELONA

Tel. 34 935 738 260 – Fax 34 935 738 261

e-mail: 7darmor@7darmor.es · www.7darmor.es