



VERNIPLAST 7

BARNIZ PLASTIFICANTE PROTECTOR

7 buenas razones para utilizar VERNIPLAST 7:

1. Crea una película transparente, brillante y protector
2. Seca en pocos minutos y conserva el aspecto de las piezas.
3. Estanco al agua, protege las piezas de la humedad, del aire, de los productos químicos, de las sales, de los ácidos y las bases diluidas, de las atmósferas corrosivas.
4. Se adhiere a todo tipo de soportes: plásticos, metales, madera, papel...
5. No ataca las tintas.
6. Resiste a los UV sin amarillar.
7. Después del secado el barniz es termosoldable.

CARACTERÍSTICAS

Composición: Barniz a base de copolímeros acrílicos.
Espesor del film en una capa: 10 - 15µ
Seco al tacto: 30 minutos.
Totalmente seco: 12 horas.
Resistencia a la temperatura: -40°C a 150°C (puede soportar hasta 180°C en punta).
Volumen neto: 500 ml.

UTILIZACIONES

Especialmente indicado para Colectividades e Industria.
VERNIPLAST 7 plastifica documentos de papel, cartón, etc.

Aísla e impide la oxidación de circuitos electrónicos y eléctricos, evita la corrosión de piezas metálicas corrientes: cobre, latón, hierro, fusión, aluminio, aleaciones ligeras, etc.

También protege plásticos y caucho.

Protege los terminales de las baterías de los barcos.

Abrillanta los neumáticos y el caucho de los coches en las exposiciones.

Protege decorados de teatros.

Protege de la oxidación las estatuas de bronce.

MODO DE EMPLEO

Agitar el aerosol antes de usar.

Aplicar VERNIPLAST 7 sobre superficies desengrasadas, limpias, secas.

Pulverizar a 20-30 cm de la superficie en varias capas finas, uniformes y cruzadas.

Para conseguir una protección óptima, serán necesarias 2 o 3 pasadas.

Dejar secar alrededor de 30 minutos entre cada capa.

Purgar el aerosol al acabar la aplicación.

CONDICIONES DE EMPLEO Y ALMACENAJE

No pulverizar cerca de aparatos eléctricos en tensión. Utilizar únicamente cuando el equipo no esté conectado. Esperar 5 minutos antes de volver a conectarlo a la corriente.

Informaciones complementarias: ver ficha de datos de seguridad.

012022

Las informaciones contenidas en nuestras fichas están basadas en nuestros conocimientos y nuestras experiencias actuales, y son facilitadas a título informativo. No pueden en ningún caso comprometernos en cuanto a una mala utilización de nuestros productos.

SOCOMOR, S.A. – División 7 d'Armor

C/ Diesel, nº1 Bis, Nave 8 – Pol. Ind. Sector Autopista – Apdo. Correos nº12

08150 PARETS DEL VALLES · BARCELONA

Tel. 34 935 738 260 – Fax 34 935 738 261

e-mail: 7darmor@7darmor.es · www.7darmor.es