



COLCYA NG

PEGAMENTO DE CIANOACRILATO MULTISUPERFICIES

7 buenas razones para utilizar COLCYA NG:

1. COLCYA NG es un pegamento multi-materiales polivalente de acción rápida.
2. Alto rendimiento.
3. Posee una viscosidad media.
4. Resiste temperaturas.
5. Boquilla con forma de embudo diseñado con sistema antigoteo que garantiza la precisión del pegamento. Evita taponamientos.
6. Envase flexible, facilita el control del depósito de pegamento.
7. Secado extra rápido en combinación con nuestro activador COLCYA ACTIV.

CARACTERÍSTICAS

Naturaleza: Pegamento de cianoacrilato.
 Base monómero: Etil ester.
 Aspecto: Gel incoloro
 Viscosidad a 25°C (mPa.s): 80-120
 Densidad (g/ml): 1,05
 Punto de inflamación: >86°C
 Resistencia a la temperatura: de -55°C a +82°C.
 Resistencia al cizallamiento sobre acero: >16N/mm²
 Química atacada con aluminio. /Electr >11 N/mm²
 Goma de nitrilo >12N/mm²
 Policarbonato >11N/mm²
 Fuerza de Tensión
 Acero chorreado >18N/mm²
 Caucho de nitrilo >6N/mm²
 Goma de neopreno >6N/mm²
 Goma EPDM >2,5N/mm²
 Envase de 20g

UTILIZACIONES

Particularmente adaptado para: Colectividades e Industrias.
 Ensamblaje y pegado para múltiples materiales: madera, porcelana, cerámica, cuero, caucho, metales, materiales plásticos (excepto PP, PE, PTFE, silicona).
 Se utiliza para encolados que requieren una actuación rápida.

MODO DE EMPLEO

Limpiar cuidadosamente la superficie donde se aplicará el producto.
 Depositar una pequeña cantidad de COLCYA NG sobre todas las superficies que desea pegar.
 Colocar juntas las piezas recubiertas con una fina capa extendida sobre la totalidad de la superficie.
 Dejar secar.

PRECAUCIONES DE EMPLEO Y ALMACENAJE

Conservar el tubo herméticamente cerrado.
 Almacenar en un ambiente seco y frío (10°C) alejado de fuentes de calor y de los rayos solares.
 Vida útil: 12 meses a temperaturas de entre -5°C y +20°C.
 Informaciones complementarias: ver ficha de datos de seguridad.

072022

Las informaciones contenidas en nuestras fichas están basadas en nuestros conocimientos y nuestras experiencias actuales, y son facilitadas a título informativo. No pueden en ningún caso comprometernos en cuanto a una mala utilización de nuestros productos.

SOCOMOR, S.A. – División 7 d'Armor

C/ Diesel, nº1 Bis, Nave 8 – Pol. Ind. Sector Autopista – Apdo. Correos nº12
 08150 PARETS DEL VALLES · BARCELONA
 Tel. 34 935 738 260 – Fax 34 935 738 261
 e-mail: 7darmor@7darmor.es · www.7darmor.es