



CONVEROX

CONVERTIDOR DE ÓXIDO Y HERRUMBRE

7 buenas razones para utilizar CONVEROX:

1. Reacciona con la herrumbre para formar una barrera órgano-metálica a los 10 min. de aplicación. Detiene la corrosión.
2. Atraviesa la capa de óxido, la transforma y se integra en la superficie de metal sano. La capa así formada por reacciones químicas protege el metal contra una nueva oxidación.
3. Ligeramente azulada en el momento de aplicación, se transforma en azul negro intenso a los 10 min.
4. Aspecto satinado.
5. Hace cuerpo con el soporte, no se rompe cuando se dobla. Resistencia a los choques.
6. Resiste al agua, a los ácidos y a los alcalinos diluidos así como a las temperaturas hasta 80°C.
7. Adherencia: 100% en test de cuadrícula. Crea un excelente soporte para aplicar una pintura de acabado.

CARACTERÍSTICAS

Composición: Resina sintética.
Color: marrón.
Densidad: 1,06
Extracto seco: > 50 %.
Poder cubrición: aprox. 20m²/L.
Granel.
Secado: sin polvo en 30 minutos, seco y duro en 24 horas.

UTILIZACIONES

Especialmente recomendado para:
Colectividades y Construcción.

CONVEROX restaura y protege todo tipo de materiales metálicos sometidos a condiciones de uso difíciles (material de obras, obras públicas, canteras, cerrajerías, caldererías, bastidores y carrocerías de vehículos, máquinas agrícolas, astilleros, etc).

MODO DE EMPLEO

CONVEROX se utiliza puro o diluido hasta un 30% de agua y se aplica con una brocha, un rodillo o una pistola.

Por inmersión, algunos segundos son suficientes para el tratamiento.

Para tratar superficies muy oxidadas, se recomienda cepillarlas ligeramente para eliminar la herrumbre suelta y aplicar dos capas para neutralizar todo el espesor de la herrumbre.

Desengrasar si es necesario las superficies a tratar.

Para asegurar una protección óptima, es conveniente cubrir con pintura la capa de CONVEROX 24 h. después del secado.

PRECAUCIONES DE EMPLEO Y ALMACENAJE

No se recomienda dejar las piezas sumergidas en el baño de CONVEROX.

No utilizar a temperaturas inferiores a 10 °C.

Informaciones complementarias: ver ficha de datos de seguridad.

042016

Las informaciones contenidas en nuestras fichas están basadas en nuestros conocimientos y nuestras experiencias actuales, y son facilitadas a título informativo. No pueden en ningún caso comprometernos en cuanto a una mala utilización de nuestros productos.

SOCOMOR, S.A. – División 7 d'Armor

C/ Diesel, nº1 Bis, Nave 8 – Pol. Ind. Sector Autopista – Apdo. Correos nº12

08150 PARETS DEL VALLES · BARCELONA

Tel. 34 935 738 260 – Fax 34 935 738 261

e-mail: 7darmor@7darmor.es · www.7darmor.es