



AQUACIM

REPARADOR INSTANTÁNEO DE CEMENTO, HORMIGÓN O DERIVADOS

7 buenas razones para utilizar AQUACIM:

1. Polvo hidráulico con catalizador integrado.
2. Produce una reacción exotérmica de unos 22 °C.
3. Fragua rápidamente: alrededor de 15 min. Utilizable en 1 hora.
4. Ningún efecto de retractibilidad en el secado.
5. Se apoya, se aferra a los bordes de la reparación. Excelente uniformidad en el endurecimiento.
6. Puede utilizarse hasta -20°C.
7. Se puede pintar a la semana de secado.

CARACTERÍSTICAS

Resistencia a la compresión:
En 1 hora: 302 kg por cm².
En 7 días: 550 kg por cm².
Densidad: 2,7
Aspecto: polvo gris.
Envase: bidón plástico.

UTILIZACIONES

Recomendado para: Construcción, Colectividades, Industrias.
Permite la reparación, el relleno de fisuras y la fijación de pequeños ganchos en superficies verticales.
Fijación de clavijas, empotramiento de patas o talones de soportes metálicos, en superficies horizontales.
Reparación de desmoronamientos, fisuras y otros daños en superficies de cemento, hormigón o derivados.

AQUACIM puede aplicarse con cualquier climatología, ya que sus características de secado y de resistencia no se ven afectadas por el calor, el frío o la humedad.

MODO DE EMPLEO

Se mezcla siempre con agua, a razón de 1 L. de agua por 3Kg. de AQUACIM.

Al ser un producto de fraguado rápido, preparar pequeñas cantidades que puedan ser utilizadas en 10 minutos.

Añadir el agua lentamente, mezclándolo hasta la obtención de una pasta espesa. Esperar 1 minuto antes de añadir más agua hasta la obtención de la consistencia requerida.

Humedecer la superficie a tratar, verter el AQUACIM poniendo atención en no aprisionar burbujas de aire.

En caso de reparaciones profundas, eliminar las burbujas de aire con una vara metálica.

En caso de utilización a temperaturas inferiores a 0°C, humedecer el agujero y realizar la mezcla con agua caliente.

Limpiar el material con agua inmediatamente después del uso.

CONDICIONES DE EMPLEO Y ALMACENAJE

Almacenar en un lugar seco y en embalajes cerrados de origen.

Informaciones complementarias: ver ficha de datos de seguridad.

102019

Las informaciones contenidas en nuestras fichas están basadas en nuestros conocimientos y nuestras experiencias actuales, y son facilitadas a título informativo. No pueden en ningún caso comprometernos en cuanto a una mala utilización de nuestros productos.

SOCOMOR, S.A. – División 7 d'Armor

C/ Diesel, nº1 Bis, Nave 8 – Pol. Ind. Sector Autopista – Apdo. Correos nº12

08150 PARETS DEL VALLES · BARCELONA

Tel. 34 935 738 260 – Fax 34 935 738 261

e-mail: 7darmor@7darmor.es · www.7darmor.es