

COLLACRYL 1000



RESINA DE ADHERENCIA Y ESTANQUEIDAD PARA MORTERO Y CEMENTO

7 buenas razones para utilizar COLLACRYL 1000:

1. Resina de adherencia y de estanqueidad, soluble en agua, que refuerza la adherencia de morteros, revestimientos o yeso sobre todos los soportes, incluso los menos porosos.
2. Aplicado como imprimación, regula la porosidad del fondo, favorece la adherencia y mejora la estanqueidad.
3. COLLACRYL 1000 es compatible con todos los cementos y yesos.
4. Incorporado en el agua de la mezcla, aumenta la adherencia al soporte.
5. COLLACRYL 1000 mejora la impermeabilidad y facilita la puesta a punto de los cementos.
6. Refuerza la resistencia mecánica, controla las fisuras.
7. Asegura la durabilidad de las reparaciones.

CARACTERÍSTICAS

Estado físico: Líquido.
Color: Blanco.
Olor: Característico.
pH: 7,00 – 8,50
Masa volumétrica: $1,00 \pm 0,01 \text{ kg/dm}^3$
Solubilidad: Hidrosoluble.

UTILIZACIONES

Particularmente adaptado para: Construcción.
COLLACRYL 1000 se adhiere a todas las superficies, tales como bloques de cemento, ladrillos, piedras, madera... Se mezcla en el agua de amasado para la fabricación mortero de encolado, barbotina, pavimentado, revestimiento y mortero de reparación, juntas estancas de albañilería...

MODO DE EMPLEO

Como imprimación:

Agitar antes de usar. Diluir el COLLACRYL 1000 a razón de 1 volumen por 3 a 5 volúmenes de agua dependiendo de la porosidad del soporte.

Aplicar con pulverizador o escoba sobre la superficie limpia, seca y en ausencia de partes no adheridas.

Aplicar el hormigón, mortero, revestimiento antes del secado de la capa de imprimación.

Rendimiento: Después de la dilución, de 4 a 6 m² por litro.

Mezclado con los cementos:

Incorporar COLLACRYL 1000 sin diluir en el agua de amasado.

Tabla de dosificación:

Incorporado en:	Dosis para un saco de:	
	35kg de cemento	25kg de yeso
Enfoscado	1L	0,75L
Mortero	1L	
Solera de hormigón	1L	
Pavimentado	2L	1,25L
Encamisado	3L	
Cementos para piscinas y depósitos	2,5L	

CONDICIONES DE EMPLEO Y ALMACENAJE

Almacenar en el envase de origen, en un sitio cubierto del sol, seco y ventilado. Guardar en contenedores cerrados después de su utilización. Proteger de las heladas. Conservar a temperaturas de entre +5°C y +35°C.

Conservación: 24 meses.

Informaciones complementarias: ver ficha de datos de seguridad.

032018

Las informaciones contenidas en nuestras fichas están basadas en nuestros conocimientos y nuestras experiencias actuales, y son facilitadas a título informativo. No pueden en ningún caso comprometerlos en cuanto a una mala utilización de nuestros productos.

SOCOMOR, S.A. – División 7 d'Armor

C/ Diesel, nº1 Bis, Nave 8 – Pol. Ind. Sector Autopista – Apdo. Correos nº12

08150 PARETS DEL VALLES · BARCELONA

Tel. 34 935 738 260 – Fax 34 935 738 261

e-mail: 7darmor@7darmor.es · www.7darmor.es